

Invercote® Creato



Artikelcode: ICCF

Anwendungsbereiche

Deckblätter, Karten, Ordner, Anhänger, Verkaufsstellen

Produktbeschreibung

Invercote Creato ist ein mehrlagiger Chromokarton (SBS/GZ) von mittlerer Dichte, der aus chemischem Faserstoff hergestellt wird. Beide Seiten sind vollgestrichen und mit einer matten Oberfläche versehen. Der Karton verfügt über eine glatte Oberfläche, die speziell für hervorragende Bildwiedergabequalität entwickelt wurde. Außerdem ist er die richtige Wahl für hochwertige Graphikprodukte. Invercote Creato wurde für graphische Produkte entwickelt und bietet auf Vorder- und Rückseite die gleichen herausragenden, ästhetischen Druckeigenschaften.

Besondere Eigenschaften

- > außergewöhnlich hoher Weißegrad
- > identische Bedruckbarkeit auf beiden Seiten
- > praktisch staubfrei
- > ausgezeichnete Präge- und Rilleigenschaften
- > erfüllt alle Voraussetzungen für geschmacks- und aromaempfindliche Produkte
- > außergewöhnlich gute Laufeigenschaften beim Offsetdruck (Verwenden Sie Farben für gestrichene Oberflächen)
- > weltweit führende Marke bei Primärfaserkarton

Papierzertifikate

FSC® Mix Credit: GFA-COC-001390

Qualitäts- und Verarbeitungshinweise

Druck	Druckverarbeitung	Weiterverarbeitung
Bogenoffsetdruck •	Drucklackierung •	Falzen •
Gravurdruck •	UV-Lack •	Rillen •
Flexodruck •	Laminieren •	Stauchen •
Siebdruck •	Prägung •	Stanzen •
Digitallaserdruck •	Folienprägung •	Rückenheftung •
Digital Inkjetdruck •		Klebebindung •
	• geeignet	Fadenheftung •

Sortiment:

Format (cm)/Grammatur (g/m²)	240	260	280	300	350	400	
64 x 90				SB/BB	SB/BB		SB: Schmalbahn BB: Breitbahn
72 x 102	SB/BB	SB/BB	SB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	

Technische Spezifikationen

Grammatur (g/m²)	ISO 536	240	260	280	300	350	400	Toleranz
Stärke (µm)t	ISO 534	260	290	315	345	415	485	+/- 5%
Biegefestigkeit L&W 15° (mN)	ISO 2493	MD	150	204	265	300	520	820
		CD	170	95	122	151	250	375
Biegefestigkeit Taber 15° (mNm)	ISO 2493	MD	7,2	9,8	12,8	14,5	25,1	39,6
		CD	3,4	4,6	5,9	7,3	12,1	18,1
Zugfestigkeit (kN/m)	ISO 1924	MD	22,0	23,5	24,0	25,0	28,0	31,5
		CD	11,0	11,5	12,0	13,0	14,0	15,0
Reißfestigkeit (mN)	ISO 1974	MD	2400	2800	3100	3200	4200	5600
		CD	2600	3100	3500	3700	4500	6000
Weißegrad (%)	ISO 11475	127	127	127	127	127	127	+/- 5
ISO Helligkeit (%)	ISO 2470	94	94	94	94	94	94	+/- 2